


Scheda tecnica



Tipo di schiuma Softpur®
Materiale Schiuma morbida in
poliuretano Colore Grigio chiaro

Caratteristiche	Metodo	Standard	Unità	Tolleranza Unità
Densità apparente lorda	DIN EN ISO 845	26	kg/m ³	± 2,6 kg/m ³
Resistenza alla compressione 40 %	DIN EN ISO 3386	4	kPa	± 0,5 kPa
Durezza alla penetrazione 40 %	DIN EN ISO 2439	180	N	± 20 N
Resistenza alla trazione	DIN EN ISO 1798	≥ 70	kPa	
Allungamento a rottura	DIN EN ISO 1798	≥ 50	%	
Elasticità di rimbalzo	DIN 53512	≥ 40	%	
Deformazione residua alla compressione	DIN EN ISO 1856	≤ 6	%	
Cellule aperte		20	mmWs	± 10 mmWs
Comportamento al fuoco				Temperatura di infiammabilità ca. 405 °C
Certificazione Ökotex Standard 100	Criteri Ökotex			superati
Certificazione LGA	Criteri LGA			superati

I dati indicati si riferiscono allo stato di consegna della schiuma e si basano su campioni di schiuma composita prelevati dal centro del blocco. I valori indicati sono valori indicativi che, a causa della natura delle materie prime, sono soggetti a notevoli variazioni.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire informazioni secondo le migliori conoscenze, ma il suo contenuto non è giuridicamente vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Per il resto valgono le nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

Aggiornato al: 01/01/2024