Sika® FastFix-100

Schnellabbindender Montagemörtel

Beschreibung	Sika® FastFix-100 ist ein zementgebundener, schnellabbindender, 1-komponentiger Montagemörtel.		
Anwendung	Als Montagemörtel zum schnellen Befestigen und Versetzen von: Dübeln und Mauerhaken		
	■ Armierungseisen		
	Rohrschellen		
	■ Tür- und Fensterhaken		
	■ Einlassdosen für Elektroinstallationen		
Vorteile	■ Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation		
	■ Rasche Belastbarkeit		
	■ Wirkt nicht korrosiv		
	■ 1-Komponentig		
	■ Gebrauchsfertig (für grössere Schichtstärken mit ca. 20 % Sand abmagern)		
	■ Helle Farbe (nachfolgende Dispersionsanstriche decken besser)		

Produktdaten

Art			
Farbton	Weisses Pulver		
Lieferform	Kessel à:	3 kg	
Lagerung			
Lagerbedingungen / Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C: 9 Monate ab Produktionsdatum. Vor Feuchtigkeit schützen.		
Technische Daten			
Dichte	Ca. 1.0 kg/l (+20 Ca. 2.0 kg/l (+20		,



Schichtdicke	Min. 2 mm, max. 20 mm pro Arbeitsgang
Mechanische / physikalische Eigenschaften	
Druckfestigkeit	Nach 30 Minuten: 6 N/mm² (+20 °C, Mischverhältnis = 1:4) Nach 60 Minuten: 10 N/mm² (+20 °C, Mischverhältnis = 1:4)
	Bei tieferen Temperaturen verlängert sich die Abbindezeit und ergibt eine tiefere Festigkeit.
Verarbeitungs- hinweise	
Ergiebigkeit	Für 1 I Frischmörtel werden ca. 1.5 kg Pulver benötigt.
	Der Verbrauch ist abhängig von Untergrund- und Oberflächenbeschaffenheit.
Untergrund- beschaffenheit	Der Betonuntergrund muss fest, frei von losen und absandenden Teilen, Staub und Schmutz sein. Insbesondere müssen öl- und wachshaltige Schichten sowie an der Oberfläche vorhandene Zementschlämme entfernt werden.
Verarbeitungs- bedingungen / Limiten	
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C
Verarbeitungsanweisun	!
Mischen	Spachtelbare Konsistenz Wasser: Mörtelpulver = 1 I: 4 kg
	Giessfähige Konsistenz Wasser: Mörtelpulver = 1 I: 3 kg
	Nur so viel Mörtel anmischen wie innerhalb von 3 Minuten verarbeitet werden kann. Pulver in geeignetem Gefäss vorlegen und mit der nötigen Menge Wasser von Hand mit Kelle rasch und intensiv vermischen (max. 30 Sekunden).
Verarbeitungsmethode / -geräte	Die Verarbeitung erfolgt je nach Verwendungsart mit Spachtel oder Kelle auf der feuchten Untergrund.
	Befestigungsarbeiten (Anker, Dübel, Haken) Für Spaltmasse grösser als 2 cm empfiehlt sich die Zugabe von ca. 20 Gewichts-% Sand 0 - 2 mm.
Gerätereinigung	Arbeits- und Mischgeräte können mit Wasser gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Verarbeitungszeit	3 - 6 Minuten (bei +20 °C), abhängig von der Menge des Wassers.
Weitere Hinweise	Nicht auf gefrorenen Untergründen verwenden.
	Nicht auf gipshaltigen Untergründen verwenden.
	Nicht mit Gips vermischen.
	Bei hohen Umgebungstemperaturen kann die Topfzeit durch Zugabe von kaltem Wasser verlängert werden.
	Bei tiefen Temperaturen kann die Reaktionszeit durch Zugabe von warmem Wasser erhöht werden.
Aushärtungsbedingung	Wasser erhöht werden.

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Für detaillierte Ang Sicherheitshinweise unter www.sika.ch.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und Arbeitsbedingungen eine Gewährleistung abweichenden kann Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.





